

# CASHMERE

Spessore <i>Thickness</i>	1,2-1,4
Tipologia <i>Leather Types</i>	Semi - Anilina - Pieno Fiore - Tintura all'anilina passante in botte <i>Semi - Aniline - Full Grain - Through dyeing aniline</i>
Materia prima <i>Raw Material</i>	Pelle Bovina <i>Bovine Raw hide</i>
Concia <i>Tannage</i>	Ai sali di Cromo <i>Chromium salt</i>

## TEST SOLIDITA' DEL COLORE / COLOR FASTNESS

Proprietà / Property	Rif. normativo / Test Method	Prestazioni / Performance
Solidità del colore allo strofinio a secco, 50 cicli <i>Dry rub fastness, 50 cycles</i>	EN ISO 11640	≥ 3 Scala dei Grigi / Grey Scale
Solidità del colore allo strofinio a umido, 20 cicli <i>Wet rub fastness, 20 cycles</i>	EN ISO 11640	≥ 2/3 Scala dei Grigi / Grey Scale
Solidità del colore allo strofinio con sudore artificiale, 20 cicli <i>Artificial solution rub fastness, 20 cycles</i>	EN ISO 11640 / EN ISO 11641	≥ 2/3 Scala dei Grigi / Grey Scale
Solidità del colore alla luce artificiale <i>Fastness to light</i>	EN ISO 105-B02 (Met. 3)	≥ 3 Scala dei Blu / Blue Scale

## TEST FISICI / PHYSICAL CHARACTERISTICS

Proprietà / Property	Rif. normativo / Test Method	Prestazioni / Performance
Adesione della rifinitura a secco <i>Adhesion of finish dry</i>	EN ISO 11644	≥ 2 N/10mm
Carico di strappo <i>Tear strenght</i>	EN ISO 3377-1	≥ 20 N
Resistenza alla flessione, 50.000 cicli <i>Flex resistance, 50.000 cycles</i>	EN ISO 5402-1	Nessuna rottura / No cracks

Test di infiammabilità / *Flammability tests*: EN 1021-1, EN 1021-2, B55852:Source 0, B55852:Source 1, Cal TB117, NFPA 260/UFAC\*

L'articolo e' realizzato nel rispetto della direttiva REACH / *Our leather is processed in conformity with REACH regulation*

\* Test eseguiti periodicamente sui campioni di pellame secondo il piano di audit annuale. Il processo di produzione standard garantisce la conformità al requisito  
*The tests are performed periodically on the leather samples in accordance to the annual audit plan. The standardized production process ensures the conformance to the requirement*

## PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTANANCE



Evitare la luce diretta del sole  
*Avoid placing leather near direct sun*



Evitare l'esposizione a fonti di calore  
*Keep the leather away from heat sources*



Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto  
*Dust regularly with a soft and dry cloth*