

FLORIDA

Spessore <i>Thickness</i>	1,2-1,4
Tipologia <i>Leather Types</i>	Pigmentata - Fiore Corretto - Tintura all'anilina passante in botte <i>Pigmented - Corrected Grain - Through dyeing aniline</i>
Materia prima <i>Raw Material</i>	Pelle Bovina <i>Bovine Raw hide</i>
Concia <i>Tannage</i>	Ai sali di Cromo <i>Chromium salt</i>

TEST SOLIDITA' DEL COLORE / COLOR FASTNESS

Proprieta' / Property	Rif. normativo / Test Method	Prestazioni / Performance
Solidità del colore allo strofinio a secco, 500 cicli <i>Dry rub fastness, 500 cycles</i>	EN ISO 11640	≥ 4 Scala dei Grigi / Grey Scale
Solidità del colore allo strofinio a umido, 250 cicli <i>Wet rub fastness, 250 cycles</i>	EN ISO 11640	≥ 3/4 Scala dei Grigi / Grey Scale
Solidità del colore allo strofinio con sudore artificiale, 80 cicli <i>Artificial solution rub fastness, 80 cycles</i>	EN ISO 11640 / EN ISO 11641	≥ 3/4 Scala dei Grigi / Grey Scale
Solidità del colore alla luce artificiale* <i>Fastness to light*</i>	EN ISO 105-B02 (Met. 3)	≥ 5 Scala dei Blu / Blue Scale

TEST FISICI / PHYSICAL CHARACTERISTICS

Proprieta' / Property	Rif. normativo / Test Method	Prestazioni / Performance
Adesione della rifinitura a secco <i>Adhesion of finish dry</i>	EN ISO 11644	≥ 2 N/10mm
Carico di strappo <i>Tear strenght</i>	EN ISO 3377-1	≥ 20 N
Resistenza alla flessione, 50.000 cicli <i>Flex resistance, 50.000 cycles</i>	EN ISO 5402-1	Nessuna rottura / No cracks

Test di infiammabilità / *Flammability tests*: EN 1021-1, EN 1021-2, B55852:Source 0, B55852:Source 1, Cal TB117, NFPA 260/UFAC*

L'articolo e' realizzato nel rispetto della direttiva REACH / *Our leather is processed in conformity with REACH regulation*

* Test eseguiti periodicamente sui campioni di pellame secondo il piano di audit annuale. Il processo di produzione standard garantisce la conformità al requisito
The tests are performed periodically on the leather samples in accordance to the annual audit plan. The standardized production process ensures the conformance to the requirement

PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTANANCE



Evitare la luce diretta del sole
Avoid placing leather near direct sun



Evitare l'esposizione a fonti di calore
Keep the leather away from heat sources



Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto
Dust regularly with a soft and dry cloth



Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro
Spots can be washed off using a lightly damp cloth with mild soap



Asciugare immediatamente dopo il trattamento
Dry immediately after the treatment



Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi al centro della macchia
Do not rub. Use a circular motion working toward the centre of the stain