



VINTAGE

| | |
|--------------------------------------|---|
| Spessore <i>Thickness</i> | 1,1-1,3 |
| Tipologia <i>Leather Types</i> | Anilina - Pieno Fiore - Tintura all'anilina passante in botte <i>Aniline - Full Grain - Through dyeing aniline</i> |
| Materia prima <i>Raw Material</i> | Pelle Bovina <i>Bovine Raw hide</i> |
| Concia <i>Tannage</i> | Ai sali di Cromo <i>Chromium salt</i> |

TEST SOLIDITA' DEL COLORE / COLOR FASTNESS

| Proprieta' / Property | Rif. normativo / Test Method | Prestazioni / Performance |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| Solidità del colore allo strofinio a secco, 100 cicli <i>Dry rub fastness, 100 cycles</i> | EN ISO 11640 | ≥ 4/5 Scala dei Grigi / Grey Scale |
| Solidità del colore allo strofinio a umido, 25 cicli <i>Wet rub fastness, 25 cycles</i> | EN ISO 11640 | ≥ 4/5 Scala dei Grigi / Grey Scale |
| Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino, 20 cicli <i>Artificial solution rub fastness, 20 cycles</i> | EN ISO 11640 / EN ISO 11641 | ≥ 4 Scala dei Grigi / Grey Scale |
| Solidità del colore alla luce artificiale <i>Fastness to light</i> | EN ISO 105-B02 (Met. 3) | ≥ 3 Scala dei Blu / Blue Scale |

TEST FISICI / PHYSICAL CHARACTERISTICS

| Proprieta' / Property | Rif. normativo / Test Method | Prestazioni / Performance |
|---|------------------------------|---------------------------|
| Carico di strappo <i>Tear strenght</i> | EN ISO 3377-1 | > 20 N |

Test di infiammabilità / *Flammability tests*: EN 1021-1, EN 1021-2, B55852:Source 0, B55852:Source 1, Cal TB117, NFPA 260/UFAC*

L'articolo e' realizzato nel rispetto della direttiva REACH / *Our leather is processed in conformity with REACH regulation*

* Test eseguiti periodicamente sui campioni di pellame secondo il piano di audit annuale. Il processo di produzione standard garantisce la conformità al requisito
The tests are performed periodically on the leather samples in accordance to the annual audit plan. The standardized production process ensures the conformance to the requirement

PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTANANCE



Evitare la luce diretta del sole
Avoid placing leather near direct sun



Evitare l'esposizione a fonti di calore
Keep the leather away from heat sources



Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto
Dust regularly with a soft and dry cloth