



Puigcerdà, 118-120 Parc Industrial Urbà Poblenou 08019 BARCELONA

VAT: ES-B/59.047.779

Tel. (+34) 933083766 [www.interleather.es](http://www.interleather.es) [info@interleather.es](mailto:info@interleather.es)

## NOMBRE DEL ARTÍCULO: CAIRO

### ARTICLE NAME: CAIRO

<b>MATERIA PRIMA</b>	PIEL BOVINA	<b>GROSOR</b>	1.1/1.2mm
<b>RAW MATERIAL</b>	BOVINE	<b>THICKNESS</b>	1.1/1.2mm
<b>ORIGEN</b>	NEW ZELAND	<b>ACABADO</b>	GRABADO-BRILLANTE
<b>ORIGIN</b>	NEW ZELAND	<b>FINISHING</b>	BRIGHT-EMBOSSSED
<b>CURTICIÓN</b>	CROMO	<b>TINTURA</b>	SEMI-ANILINA
<b>TANNING</b>	CHROME	<b>DYING</b>	SEMI-ANILINE

\*Cumple la normativa "REACH"

## RESISTENCIA, COLOR Y ACABADO

### RESISTENCE, COLOR AND FINISHING

<b>SOLIDEZ COLOR AL FROTE SECO</b>	100ciclos $\geq$ 4 - ISO 11640
<b>DRY RUB FASTNESS</b>	100cycles $\geq$ 4 - ISO 11640
<b>SOLIDEZ COLOR AL FROTE HÚMEDO</b>	20ciclos $\geq$ 4 - ISO 11640
<b>WET RUB FASTNESS</b>	20cycles $\geq$ 4 - ISO 11640
<b>RESISTENCIA COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL</b>	Sin variación $\geq$ 3 - ISO 105-B02
<b>COLOR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT</b>	No variation $\geq$ 3 - ISO 105-B02
<b>GOTA DE AGUA</b>	Sin variación ISO 15700
<b>RAINDROP</b>	No variation ISO 15700

## TEST QUÍMICOS

### CHEMICAL TEST

Cumplimiento normativa REACH  
In compliance with the reach regulation

Este artículo está destinado a diferentes productos; recomendamos realizar una prueba previa específica para su uso. Se deben considerar normalmente aceptables ligeras variaciones de tonalidad entre una tintura y otra.

*This article can be used for different purposes. We recommend a trial prior to its use. Slight shade variations between a dyeing and another might naturally occur.*

**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**  
**CLEAN AND MAINTENACE**



**EVITAR LA LUZ SOLAR**  
**AVOID DIRECT SUN LIGHT**



**EVITAR EXPOSICIÓN A FUENTE DE CALOR**  
**KEEP THE LEATHER AWAY FORM DIRECT HEAT**



**LIMPIAR CON UN PAÑO SUAVE Y SECO**  
**CLEAN WITH SOFT AND DRY CLOTH**